

Technický list

Strukturovaná rohož

Výrobek Jednovrstvá mnohofunkční rohož vyrobená z polypropylenových vláken, které tvoří rohož s výškou 8 mm. Obsahuje speciální stabilizační doplňky, které způsobují, že odolnost produktu vůči UV záření je až 4 měsíce. Díky tomu může být montáž střešní krytiny odložena o nějaký čas.

Vlastnosti

- ☒ Odvádí kondenzát
- ☒ Rychlá a jednoduchá montáž
- ☒ Zabezpečuje ventilaci

Použití Nachází použití při stavbě šikmých, ventilovaných, zateplených, nezateplených střech. Dále slouží jako vrstva pro oddělení a drenáž pod plechové falcované krytiny. Je vhodná taktéž na použití pro ventilované a neventilované fasády jako drenážní vrstva a ventilační vrstva. Díky použití rohože jako oddělovací vrstvy, získá konstrukce prostor, který zabezpečuje cirkulaci vzduchu a dále zabezpečuje odvod kondenzované vody z pod plechové krytiny nebo fasády.

Technické údaje			
Šířka	1,4 mm (+/- 0,015)		
Délka	25 bm		
Tloušťka	8 mm (+/- 0,1 mm)		
Tloušťka vláken	0,55 mm (+/- 0,15)		
Plošná hmotnost	300 g/m ² (+/- 10%)		EN ISO 9864
Pevnost v tahu			
v podélném směru	0,8 kN/m (- 0,2)		EN ISO 10319
v příčném směru	0,3 kN/m (- 0,1)		EN ISO 10319
Odolnost proti roztržení			
v podélném směru	180 N/200 mm	(+/- 18 N/200 mm)	EN 12310-1
v příčném směru	200 N/200 mm	(+/- 20 N/200 mm)	EN 13859-1/B
Materiál	pozinkovaná ocel		
UV odolnost	>60%		EN 12224
	mechanických vlastností po 430 h		

Skladování V uzavřených obalech na suchých místech

Aktualizace Aktualizováno dne: 26.11.2015 Vyhotoveno dne: 26.11.2015

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivé a přesné. Přesto firma nemůže znát nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.